

TUTKAL KIYASLAMA TABLOSU

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama



80.10

Naturel

94.000-106.000

 $\frac{170-200}{95-105}$ Düşük ve Orta
>10

Orta

Hızlı

25kg



80.20

Naturel

73.000-87.000

 $\frac{180-200}{90-100}$ Düşük ve Orta
>10

Orta

Hızlı

25kg



80.21

Naturel

44.000-52.000

 $\frac{170-200}{95-105}$ Düşük ve Orta
>10

Orta

Hızlı

25kg



80.25

Naturel

73.000-87.000

 $\frac{180-200}{95-105}$ Düşük ve Orta
>10

Orta

Hızlı

25kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama



80.26

Naturel

32.000-40.000

 $\frac{165-190}{95-105}$ Düşük ve Orta
>10

Orta

Kısa

25kg



80.27

Naturel

27.000-33.000

 $\frac{160-190}{90-100}$ Orta
18-30

Orta

Kısa

25kg



80.30

Naturel

63.000-77.000

 $\frac{170-200}{95-105}$ Orta
18-30

Orta

Kısa

25kg



80.40

Naturel

35.000-45.000

 $\frac{165-190}{90-100}$ Orta
18-30

Orta

Kısa

25kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama



80.50

Naturel


68.000-82.000

 $\frac{180-200}{110-115}$ Hızlı
>25

Orta

Hızlı

25kg



80.61

Şeffaf
Sarı

70.000-80000

 $\frac{170-200}{96-104}$ Hızlı
20-100

Orta

Hızlı

25kg



80.60

Naturel

40.000-50.000

 $\frac{180-200}{105-110}$ Hızlı
>25

Orta

Hızlı

25kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama

DOLGUSUZ TUTKAL

80.80

Şeffaf
Sarı

44.000-46.000

 $\frac{160-190}{95-105}$ Hızlı
>25

Orta

Hızlı

25kg



80.90

Şeffaf
Beyaz

53.000-55.000

 $\frac{180-210}{100-110}$ Hızlı
>25

Orta

Hızlı

25kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama

EĞRİ KENAR TUTKALI

81.01

Bej

11.000-17.000

 $\frac{140-170}{80-90}$ Yavaş
4-10

Orta

Hızlı

25kg



81.02

Şeffaf
Sarı

8.500-13.500

 $\frac{110-140}{80-85}$ Yavaş
4-10

Orta

Hızlı

25kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Yumuşama
Başlangıç SıcaklığıSerbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama

PROFİL SARMA TUTKALI

82.01

Bej

35.000-45.000

 $\frac{130-150}{80-90}$ Hızlı
20-100

Orta

Hızlı

25kg



82.02

Naturel

27.000-33.000

 $\frac{130-150}{80-85}$ Hızlı
>25

Orta

Hızlı

25kg



82.10

Şeffaf
Sarı

6.000-7.000

 $\frac{150-180}{82-90}$ Hızlı
20-100

Orta

Hızlı

20kg



82.11

Açık Sarı

2.700-3.330

 $\frac{170-190}{80-90}$ Hızlı
20-100

Orta

Hızlı

20kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Katı Yoğunluk Oranı

Serbest
MonomerUygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama

SU BAZLI TUTKAL

83.01

-

18.000-25.000

 $\frac{48-50}{1,07}$

0,30%

-

6-8
dakika10kg
30kg
60kg
1000kg

83.02

-

9.000-20.000

 $\frac{38-40}{1,09}$

0,30%

-

6-8
dakika10kg
30kg
60kg
1000kg

Görsel

Kod

Renk

Viskozite

Katı Yoğunluk Oranı

Serbest
Monomer

Uygulama
Sıcaklığı

Açık Süre

Ambalajlama

MEMBRAN TUTKAL



84.01

Beyaz

2.000-2.800

$\frac{49-51}{1,05}$

-

55-65

-

20kg
25kg
1000kg